



Huile Dure 2 en1

En phase aqueuse - Fond dur et finition d'aspect ciré - Incolore

DEFINITION

L'Huile Dure 2 en 1, en phase aqueuse a été élaborée pour faciliter la vie de l'utilisateur et lui faire faire des économies, car 1 seul produit suffit :

- a) Fond dur en impression
- b) Finition, aspect ciré.

DESTINATION

Extérieur, intérieur. L'Huile Dure 2 en 1 s'applique sur bois, tels que terrasse, caillebotis, planchers, escaliers, sur terre cuite, tels que carrelage, plan de travail (cuisine, salle de bains), sur liège et de manière générale, sur tous supports absorbants.

AVANTAGES

L'Huile Dure 2 en 1, de par sa fluidité, pénètre en profondeur les matériaux qu'elle doit protéger sans en changer l'aspect original ; incolore, inodore, anti-tâche, hydrofuge et oléofuge en outre, l'Huile Dure 2 en 1 est un produit d'exception et écologiquement sûr.

Composition

- Huile de Soja, émulsifiant végétal, eau
- Conservateur eco label sans biocides.

Odeur

- Sans odeur – Sans Solvants

Séchage à 20°

- 1 H - hors poussière • 6 H - Entre 2 couches • 48 H à 72 H - Séchage définitif

Destination

- Sur tous supports préalablement préparés, secs, sains et propres.
- Extérieur/Intérieur

Dilution

- Prêt à l'emploi

Consommation

- De 10 à 15 m² / litre - Selon l'absorption et la rugosité de support

Application

- Sur bois, terres cuites, liège et tous supports poreux.

Matériel

- Application



- Nettoyage



C.O.V.

0,61 g/litre

Conditionnement

- 0,750 l , 2,5 l et 10 l

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

- Les supports doivent être propres, sains et secs. Bien remuer avant l'emploi, appliquer une couche d'impression et 2 couches de finition, selon la porosité et l'absorption du support à six heures d'intervalle entre chaque couche avec : spalter, serpillière, éponge. Sur support déjà traité, un ponçage est nécessaire pour créer un accrochage de l'Huile Dure 2 en 1.

Précaution d'usage

- Craint le gel, ne pas appliquer en dessous de 10° C
- Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter à l'égout. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.



Élaboré sans siccatifs tels que cobalt, plomb, zirconium ; les pleines capacités fonctionnelles (dureté du film, lessivabilité, etc.) ne seront obtenues qu'après une dizaine de jours.

PRODIROX - FRANCE - SARL au Capital de 45.000 € - R.C.S. : 399 787 274 - N° TVA : FR 96 399 787 274

Siège : Route de Lherm - 31410 LAVERNOSE-LACASSE - Tél. : (0) 561 561 666 - Fax : 05 61 56 31 83

E-mail : prodiroxo@prodiroxo.com - Site Internet : www.prodiroxo.com

B.P. N°1 - 31600 LHERM - Banque Courtois - 31600 MURET